

A termék megnevezése:

Besorolása:

Rövid leírása:

BRILLANT METALLICO

dekorációs diszperziós beltéri festék

beltéri diszperziós akril gyöngyházfényű

dekorációs metál festék

Alkalmazási terület: dekorációs, akril beltéri, metál megjelenésű, jellegzetes fémes jellegű, gyöngyház hatású festék, amely a felületnek exkluzív és modern megjelenést eredményez. Sima felületű mész és mész-cement, gipsz-mész és gipszvakolatok, gipszkarton, gipszrost-, forgács- és farostlemezek, betonlapok és beton, az erre a célra alkalmas sima tapéták stb. beltéri bevonatára használható. A festék alkalmazható reprezentatív lakó- és kereskedelmi helyiségek, pl. szállodák, éttermek, folyosók, csarnokok, irodák, téglakandallópárkányok (legfeljebb 70 °C-nak kitett felületeken) festésére. Könnyen és egyszerűen felhordható, és már nedves halmazállapotban is közepes kopásállósággal rendelkezik (az EN 13 300 számú szabvány 3. cikkelyének megfelelően).

Színárnyalat/Színhatások: a PEARLY és GOLD bázisok közvetlenül is felhasználhatóak, vagy HET MULTIMIX színezőrendszerben színezhetőek. A dekoratív festék felhordása előtt az alapfelületet azonos vagy hasonló árnyalatra színezett BRILLANT 100 diszperziós akrilfestékkel szükséges felhordani. Más, modern, kreatív és izgalmas színvariációkat mindenki saját belátása és fantáziája szerint érhet el, ha a kiválasztott dekoratív festék egy teljesen más árnyalatra színezett BRILLANT 100 alapszínnel kombinálja.

Hígítás: közvetlen felhasználásra kész, nem hígítandó. Bizonyos körülmények között szükség szerint vízzel, legfeljebb 5 %-os részarányban hígítható.

Felhordás: a BRILLANT METALLICO - öt széles, puha lapos ecsettel. az alapfelületre ajánlott BRILLANT 100 - at pedig rövid szálhosszúságú festőhengerrel juttatjuk fel.

Kiadósság: 7 - 12 m² 1 liter festékből az aljzat nedvszívóképességétől és szerkezetétől, a kívánt megjelenéstől és színintenzitástól, valamint a felhordási technikától és a felvitt réteg vastagságától, továbbá más, egyéb tényezőktől függően. A literenkénti kiadósság, normál festési eljárással és az általános körülményeket figyelembe véve átlagosan kb. 8 m²/1 liter festékből.

Alapfelület: száraz, sima, összefüggő, szennyeződésektől és biológiai támadásoktól (penész, algák stb.) mentes, zsírtalanított, sókivirágzástól mentes, kémiaiilag stabil és érett (pH ≤ 8,5; az ellenőrzés pH teszterrel elvégezhető). Az elégtelen tapadású, elöregedett, vagy esetleg sérült bevonatokat illetve festékrétegeket el kell távolítani. A BRILLANT 100 és a BRILLANT METALLICO bevonatrendszer felhordása klasszikus vagy alacsony diszperziós kötőanyagú festékanyagokra nem ajánlott. A munkafolyamat megkezdése előtt biztosítsa az alapfelület egyenletes nedvszívóképességét és simaságát.

Alkalmazási hőmérséklet: a festék, az alapfelület és a környezet hőmérséklete a felhordás alatt és utána 24 órán át ne essen +5 °C alá és +30 °C fölé (optimálisan +10 és +25 °C között).

Használat előtt: mindenekelőtt szükséges kiválasztani az alap- és fedőfesték megfelelő színét, színösszetételét. Az alap variációs lehetőségeket a könnyebb és gyorsabb választás elősegítése céljából, valamint információs jelleggel a termék színtábláján és színskáláján, a színezés helyén, a www.het.cz weboldalon és a HET termékkatalógusban is megta-

lálja és megtekintheti. A kívánt színárnyalatok kiválasztását követően a megadott BRILLANT 100 alap(háttér) színárnyalat és a fedőréteggé használatos BRILLANT METALLICO gyöngyházfényű metál festék árnyalatainak színrekeverése HET MULTIMIX színezőrendszerben történik az adott felület festésére szükséges mennyiségben és minőségben. Felhasználás előtt a festékeket óvatos mozdulatokkal, de alaposan keverjük meg például alacsony fordulati sebességgel működő fúrógépre csatlakoztatott keverőlapáttal vagy kézi keveréssel, például spatulával.

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT:

Az első, alapozó festékréteget a kiválasztott színárnyalat alapján színezett BRILLANT 100 diszperziós festékkel hordjuk fel, egy, szükség szerint két rétegben. Az alapozóréteget rövidszőrű – alacsony szállhosszúságú festőhengerrel vigyük fel, alaposan, teljesen sima felületre eldolgozva. Ha az alapfestéket hosszabb szálhosszúságú festőhengerrel és túl nagy rétegben visszük fel, akkor nem kívánt narancshéj struktúrára emlékeztető hatást eredményezhet, amelyet akár még a metál fedőréteg sem lesz képes teljes mértékben elfedni. Majd az alapozófesték teljes száradása után egy rétegben visszük fel a BRILLANT METALLICO gyöngyházhatású metál festéket. A felhordását puha, széles, lapos ecsettel végezzük a kívánt struktúrának és megjelenésnek megfelelően, rövid kb. 20-30 cm széles kézmozdulatokkal, akár egy irányban (függőleges, vízszintes, átlós), akár kereszt- vagy ún. fenyő azaz "V" mozdulatokkal. Nagyjából 1 m²-ként haladva, alig nedves, majdnem száraz ecsettel, finom mozdulatokkal a festéket átkenjük és eligazítjuk az eredetileg tervezett, elképzelt stílusra és irányba, amivel kialakítjuk és véglegesítjük a kívánt szerkezetet, struktúrát és mintázatot. Munka közben gondoskodjunk az alapos szellőztetésről., munkaszünetek idején pedig óvjuk szerszámainkat a beszáradástól, végezetül a munka befejeztével pedig mossuk el bő vízzel.

Tárolás: +3 és +30 °C közötti hőmérsékleten (optimálisan +5 és +25 °C között). Száraz, hűvös környezetben, közvetlen napfénytől és fagytól védett helyen tárolandó. Minőségét és hasznos tulajdonságait megőrzi eredeti, zárt csomagolásban a gyártástól számított 24 hónapig (lásd a termék csomagolásán – EXP.).

Kíszerelés: az aktuális kínálat alapján – lásd katalógus, árlista, weboldal stb.

A termék tulajdonságai:

A beltéri festék besorolása (EN 13300, 4.1, 4.2. cikkely)	végso felhasználás: dekoráció
Nem illékony anyagok tartalma, szárazanyag (EN ISO 3251, 105 °C, 60 min.)	kötőanyag: akrilgyanta
Sűrűség (EN ISO 2811-1, átlagérték)	kb. 58,5 % tömeg
Száradási idő (EN ISO 9117-5, 4. fokozat; WFT 200 µm, t = 20 °C, rel. páratartalomnál φ = 60 % tf.)	kb. 43 % térfogat
	kb. 1,37 g/cm ³
	≥4 óra



Szemcseméret (EN 13300)	közepes
Anyagszükséglet	kb. 0,08 – 0,14 l/m ²

Száraz bevonat tulajdonságai:

Fényesség (EN 13300)	nem meghatározott
Száraz kopásállóság Clemen módszer alapján (PN HET ZM 10-01)	0. besorolási osztály (nagyon magas)
Nedves kopásállóság (EN13300)	3. besorolási osztály (közepes)
Páraáteresztő képesség (EN 1062-1)	nem meghatározott
Száraz réteg páradiffúziós ellenállása s_d (EN ISO 7783)	nem meghatározott
Tapadókéesség (ČSN 73 2577, alapfelület - beton)	$\geq 1,0$ MPa, megfelel

A munkavédelemi előírások, az elsősegélynyújtási útmutató, a hulladék-kezelés, a VOC - tartalom a csomagoláson és a termék biztonsági adatlapján szerepel. A jelen műszaki adatlapon megadott adatok tájékoztató jellegűek. A felhasználó és a munkát végző személy felelős a termék használati utasítás szerinti helyes használatáért és a helyes alkalmazásért. Ezért javasoljuk, hogy mindig alaposan fontolja meg és értékeljen minden olyan feldolgozási és munkakörülményt, amely befolyásolhatja a felület kezelésének módját és annak végső minőségét. A gyártó fenntartja a jogot a műszaki és promóciós anyagokban szereplő adatok előzetes értesítés nélküli megváltoztatására. A műszaki adatalap aktuális változatát kérésre a forgalmazó illetve a gyártó a rendelkezésére bocsátja.