

A termék megnevezése:

Besorolása:

Rövid leírása:

KLASIK PREMIUM

beltéri dörzsálló diszperziós festék

beltéri exkluzív fehér, diszperziós festék
reprezentatív helyiségekbe

Alkalmazási terület: ragyogóan fehér exkluzív hatású beltéri diszperziósalfesték. Kiváló fedőképesség, magas kiadósság és kiemelkedően ellenálló kopásállóság jellemzi száraz állapotban. Sima, matt felületet hoz létre, amely a legideálisabb megoldás például reprezentatív belső terekhez. Hengerrel felhordva alacsony elfolyás, ecsettel pedig könnyű felhordás jellemzi. Alkalmas beltéri falak és mennyezetek festésére, gipsz és mészvakolatokra, farostlemezekre, akril kötőanyagú vakolatokra, szaniter falak festésére (megfelel a WTA CZ 2-2-91 irányelv elvárásainak 4. táblázat, a fedőrétegek korlátozása egészségügyi helyiségekben páraáteresztés szempontjából), papírtapéták, üvegszálás tapéták, gipszkarton és szál-erősítésű cementlapok, forgácsolapok, vakolatlan betonlapok és monolit, ásványi vakolatok felhordására. Szintúgy alkalmazható ásványi vakolat és gipszkarton kombinációjára. A termék megfelel az olyan felületek festésére vonatkozó követelményeknek, amelyek közvetett és véletlenszerű közvetlen érintkezésbe kerülhetnek élelmiszerrel.

Színárnyalat: fehér, színezhető HETCOLOR színező festékekkel, KOLORKA FORTE színező készítménnyel (max. 1:5 részarányig), vagy KLASIK COLOR színekkevert festékünkkel keverve.

Hígítás: víz (ivóvíz)

Ajánlott hígítási arány:

első, alapozó réteg 0,20 - 0,30 l víz/1 kg festékhez (0,30 - 0,50 l víz/1 l) fedőréteg 0 - 0,10 l víz/1 kg festékhez (0 - 0,15 l víz/1 l)
Túlzott hígítás esetén, a fedőképesség csökken és a termék paraméterei az itt feltüntetett adatokhoz mérten romolhatnak.

Felhordás: hengerrel (perlon, poliakril, poliamid), ill. ecsettel. Kisebb területeket ecsettel, nagyobb területeket festékszóró AIRLESS, HVLP technológiával. Az utóbbi esetben javasolt előzetesen próbafestést végezni az adott felületen.

Kiadósság: 7 – 11 m² 1 kg festékből egy rétegben az alapfelület nedvszívóképessége és érdességétől függően, felhordási módszer és más tényezőktől függően.

Alapfelület: a felület legyen szilárd, száraz és tiszta, gyengén tapadó részektől, portól, olaj- és zsírmaradványoktól, penész és egyéb szennyeződésektől mentes, érelt (pH ≤8,5; tesztet pH mérővel lehetséges elvégezni). A rossz tapadású vagy szerkezetű régi festékrétegeket el kell távolítani. Az alapfelület legyen megfelelően egyenletes, sima és az ideális nedvszívóképesség eléréséhez alapozó használatával megfelelően előkezelt.

Alkalmazási hőmérséklet: a festék, az alapfelület és a környezet hőmérséklete a felhordás alatt és utána 24 órán át ne essen +5 °C alá és +30 °C fölé (ideálisan +10 és +25 °C között).

Használat előtt: a festéket használat előtt alaposan keverjük meg. Keverés közben ügyeljünk arra, hogy ne kerüljön túl sok levegő a festékbe, így elkerülve a habképződést.

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT:

az alapozó bevonatot vízzel hígítjuk max. 0,3 l víz 1 kg festékhez arányban. Nagyon sima alapfelületekre (gipszkarton, gipsz stb.) Használunk elsőként UP - GRUND alapozó készítményt, erősen nedvszívó alapokra pedig az A - GRUND vagy AT - GRUND készítményt. Amennyiben az alapfelület szilárd, pormentes, kevésbé nedvszívó, az alapozó bevonat nem szükséges.

A gyengén tapadó, szennyezett, régi, sérült stb. bevonatokat el kell távolítani. Vízszivárgás okozta foltokra, rozsdá vagy koromfoltokra, anilin festék vagy nikotin nyomokra használunk szigetelő terméket, pl. I-GRUND vagy HETLINE IZOL termékeket. A festék felhordása, száradás után 1 vagy 2 rétegben, illetve új vagy árnyalatilag eltérő alapfelületek esetén, több rétegben történhet. Új vagy jelentősen eltérő aljzatok, vagy szükség esetén hígítsuk max. 0,1 liter tiszta vízzel 1 kg festékenként. Munka közben gondoskodjunk az alapos szellőztetésről. A munka után minden szerszámot mossunk el bő vízben, a munkaszünetek idején óvjuk a beszáradástól.

Tárolás: tárolás és szállítás +3 és +30 °C közötti hőmérsékleten. Közvetlen napfénytől és fagytól védett helyen tárolandó. Minőségét és hasznos tulajdonságait megőrzi eredeti, zárt csomagolásban a gyártástól számított 36 hónapig (lásd a termék csomagolásán – EXP.).

Kiszerelés: az aktuális kínálat alapján – lásd termékkatalógus, árlista, web-oldal stb.

A termék tulajdonságai:

A beltéri festék besorolása (EN 13300, 4.1, 4.2 cikkely)	végso felhasználás: dekoráció
Nem illékony anyagok tartalma, szárazanyag (EN ISO 3251, 105 °C, 60 min.)	kötőanyag: akrilgyanta
Sűrűség (EN ISO 2811-1, átlagértéknél)	≥ 57 % tömeg
Száradási idő (EN ISO 9117-5, 4.fokozat; WFT 240 µm, t = 20 °C, rel. páratartalomnál φ = 60 % tf.)	≥ 38 % térfogat
Szemcseméret (EN 13300)	kb. 1,58 g/cm ³
Anyagszükséglet (egy rétegben)	≥ 4 óra
	finomszemcsés
	kb. 0,09 – 0,14 kg/m ²

Száraz bevonat tulajdonságai:

Fehérség (% MgO)	kb. 97
Fényesség (EN 13300)	matt
Száraz kopásállóság Clemens módszer alapján (PN HET ZM 10-01)	0 osztály (nagyon magas)
Nedves kopásállóság (EN 13300)	5 osztály (nem ellenálló)
Páraáteresztő képesség (EN 1062-1)	V ₁ osztály (magas)
Száraz réteg páradiffúziós ellenállása s _d (EN ISO 7783)	kb. 0,03 m (DFT 80 µm)
Tapadóképeség (ČSN 73 2577, alapfelület-beton)	≥ 1,0 MPa, megfelel



Műszaki adatlap

2/2

A munkavédelem, az elsősegélynyújtási útmutató, a hulladékkezelés, a VOC-tartalom a csomagoláson és a termék biztonsági adatlapján szerepel. A jelen műszaki adatlapon megadott adatok tájékoztató jellegűek. A felhasználó és a munkát végző személy felelős a termék használati utasítás szerinti helyes használatáért és a helyes alkalmazásért. Ezért javasoljuk, hogy mindig alaposan fontolja meg és értékeljen minden olyan feldolgozási és munkakörülményt, amely befolyásolhatja a felület kezelésének módját és annak végső minőségét. A gyártó fenntartja a jogot a műszaki és promóciós anyagokban szereplő adatok előzetes értesítés nélküli megváltoztatására. A műszaki adatalap aktuális változatát kérésre a forgalmazó illetve a gyártó a rendelkezésére bocsátja.